

Yunik Klarlack (V) 20 och 50



Produktdatablad

Beskrivning: Vattenburen lack för inomhusbruk. Ger en fin halvmatt (glans 20) eller halvblank (glans 50) yta som är lätt att hålla ren. Den är färglös, luktsvag och den gulnar inte.

Användning: Används främst till ljusa träsorter där man vill bevara träets ljusa nyans. Används på obehandlade, lackade och betsade tor. Används ej till golv.

Gör så här:

- Underlaget skall vara rent, torrt, fast och fritt ifrån såp- och vaxrester
- Rengör med målartvätt
- Tidigare lackerade ytor mattslipas med ett fint slippapper
- Avlägsna slipdamm med en fuktig trasa
- Applicera lacken i 2-3 skikt med en mjuk pensel, mellanslipa lätt mellan strykningarna
- Sörj för god luftväxling och ventilation

Tekniska data:

Glans: halvmatt, 20
halvblank, 50

Densitet: 1,05 kg/l

Torrhalt: halvmatt: ca. 24% vikt
halvblank: ca. 23% vikt

Sträckförmåga: 9-11 m²/l beroende på underlagets insugningsförmåga

Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%): Dammtorr: 1 timma
Övermålningsbar: ca. 4 timmar vid 2 skikt
18 timmar vid 3 skikt
Genomhärdad: 2-3 dygn

Arbetsförhållanden: min. +10°C och max 80% relativ luftfuktighet

Förtunning: skall inte förtunnas

Rengöring av verktyg: vatten och tvål

Förvaring: svalt, frostfritt och väl tillslutet

Miljöinformation: Flytande färgrester och tvättvätska, utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.

Tips och goda råd

- Lacken är mjölkvit i vått tillstånd, men blir helt transparent vid torkning
- Kvistar och kådrika ytor avfettas med Ilulosaförtunning före applicering av Yunik Klarlack
- Får ej överlackeras med lacknaftaburna produkter

Juni 2011