

## Yunik Wood Primer Grunningsolja (V)



### Produktdatablad

Beskrivning:	Vattenburen, alkydoljebaserad grundolja. Tränger djupt ner i träets porer, motverkar fuktinträngning och minimerar sprickbildning i träet. Säkerställer en god vidhäftning till efterföljande behandling. Hämmar påväxt av alger och mögel på ytskiktet av slutbehandlingen.
Användning:	Används till grundning utvändigt av nytt eller gammalt, obehandlat trä. Te x på vindskivor, fasader, ändträ, staket och trädgårdsmöbler före vidare behandling med Yunik-produkter.
Gör så här:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Underlaget skall vara rent, torrt och fast</li><li>• Påväxt tvättas bort med Fasadvätt Beväxning</li><li>• Tidigare behandlat trä rengöres med Fasadvätt Extra</li><li>• Mattslipa blanka ytor</li><li>• Omröres före användning</li><li>• Appliceras med pensel, vått i vått tills träet är mättat, särskilt noga vid skarvar och ändträ</li><li>• Avlägsna överskott av olja för att undvika lackskikt, som senare kan flagna av</li><li>• Slutbehandling med vattenburen lasyr eller täckande färg skall göras inom 14 dagar</li></ul>
Tekniska data:	
Densitet:	1,01 kg/l
Torrhalt:	ca. 22 vikt- %
Sträckförmåga:	4-6 m <sup>2</sup> /l/strykning på ohyvlat trä 8-10 m <sup>2</sup> /l/strykning på hyvlat trä
Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%):	Dammtorr: 1 timma Övermålningsbar: ca. 6 timmar
Förtunning:	Genomhärdad: flera dygn Skall ej förtunnas
Rengöring av verktyg:	Skall ej förtunnas Penselvätt
Förvaring:	Frostfritt
Miljöinformation:	Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Maj 2012